

# ROCKWOOL®



## SEAROX LM 900 ALU (lamela)

### Περιγραφή

Τελικό προΐόν σε μορφή λαμέλας, αποτελείται από κομμένες λωρίδες πετροβάμβακα γυρισμένες στην επικάλυψη με τις ίνες κάθετες προς το αλουμίνιο προσφέροντας μεγαλύτερη αντοχή στην συμπίεση, και σταθερό πάχος.

### Εφαρμογές

Χρησιμοποιείται για την μόνωση αεραγωγών, καπναγωγών, σωλήνων, δοχείων.

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Θερμική αγωγιμότητα	T (°C)	10	50	Νόρμα
	λ (W/mK)	0,039	0,048	EN 12667
Πυκνότητα		32 kg/m <sup>3</sup>		EN 1602 / IMO
Συμπεριφορά στη φωτιά		Άκαυστο A-1 Χαμηλή διάδοση φωτιάς		Acc. IMO FTP code
Απορρόφηση σε νερό (βραχυπρόθεσμα)		< 1 kg/m <sup>2</sup>		EN 1609 AC
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας		250°C Στην επικάλυψη: 80°C		-
Ηχοαπορρόφηση		-		ISO 354 (approximated) Evaluated after ISO 11 654
Επικάλυψη		Ενισχυμένο φύλλο αλουμινίου (alu foil)		IMO A.653(16) (low flame - spread)

πάχος (mm): 30 μήκος (mm): 8000 πλάτος (mm): 1000

 ΠΥΡΟΤΕΚ

CE

