

ROCKWOOL®

SEAROX sl 620



Περιγραφή

Ημί-σκληρη πλάκα ορυκτοβάμβακα.

Το προϊόν μπορεί να προσφέρεται με ενισχυμένο φύλλο αλουμινίου (alu foil).

Εφαρμογές

Χρησιμοποιείται κυρίως για εγκεκριμένες εφαρμογές κατασκευών, οροφών και διαφραγμάτων.

A-60 και A-30 σύμφωνα και με IMO 2010 Κωδικός FTP.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Θερμική αγωγιμότητα	T (°C)	10	Νόρμα
	λ (W/mK)	0,035	
Πυκνότητα	100 - 115 kg/m ³		EN 1602 / IMO
Συμπεριφορά στη φωτιά	Άκαυστο Χαμηλή διάδοση φωτιάς Εγκρίνονται για κατασκευές κλάσης A		Acc. IMO FTP code
Απορρόφηση σε νερό (βραχυπρόθεσμα)	< 1 kg/m ²		EN 1609 AC
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	750°C Στην επικάλυψη: 80°C		-
Ηχοαπορρόφηση	α _w = 0,85 πάχος: 50 mm	α _w = 0,90 πάχος: 75 mm	ISO 354 (approximated) Evaluated after ISO 11 654
Επικάλυψη (κατόπιν αιτήματος)	Ενισχυμένο φύλλο αλουμινίου (alu foil)		IMO A.653(16) (low flame - spread)

Διαστάσεις

πάχος (mm): 25-75 mm μήκος (mm): 1000 mm πλάτος (mm): 600 mm

